

FONDOVALLE

* (No palette)

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Sede Legale Amministrativa e Uffici: Via Rio Plodo, 12 - 41053 Torre Maina (MO) Italy
 Stabilimento produttivo: Via Fondovalle, 5049 - 41054 Marano sul Panaro (MO) Italy
 Tel. +39 0536 934211 - Fax +39 0536 934250
 www.fondovalle.it - info@fondovalle.it



spessore.
thickness.
épaisseur.
dicke.
колщина.

Imballi


Packages . Emballages . Verpackungen . Упаковка

	Pcs. x	m2. x	kg x	x	m2 x	kg x
80x80	2	1,28	31	40	51,2	1240

Note tecniche

Physical properties. Caractéristique. Technische daten. Технические замечания.

	Norma Norms Norm Norme Под	Piastrelle in Gres Porcellanato Bi+Fusion - Bla - UGL Glazed Porcelain Tiles Bi+Fusion - Bla - UGL Gres Cerame Emailé Bi+Fusion - Bla - UGL Glasierte Feinsteinzeugfliesen Bi+Fusion - Bla - UGL Плитка из керамогранита Bi+Fusion - Bla - UGL	Valore Fondovalle Fondovalle values Valeur Fondovalle Fondovalle Werte Значение Fondovalle
		Assorbimento d'acqua . Water Absorption. Absorption d'eau. Wasseraufnahme. Водопоглощение.	<_ 0,5%
		Resistenza alla flessione . Bending strength. Resistance a la flexion. Biegezugfestigkeit. Стойкость к изгибу	>=35N /mm ²
		Determinazione della resistenza al gelo . Frost resistance index . Coefficient de résistance au gel. Feststellung der Frostbeständigkeit. Определение морозостойкости	Ingelivo . Frost proof Ingelif. Frostsicher. Морозостойкость
		Resistenza agli sbalzi termici . Resistance to thermal shock. Résistance aux écarts de température. Temperaturwechselbeständigkeit. Стойкость к тепловым перепадам	Resistente . Resistant. Résistant. Widerstandsfähig. Стойкий
		Resistenza all'abrasione profonda - requisito richiesto max 175 mm³ Deep abrasion resistance - Requested requirement max. 175 mm ³ Résistance à l'abrasion profonde - Caractéristique demandée max. 175 mm ³ Tiefenverschleißbeständigkeit - Bedürfte Anforderung: max. 175 mm ³ Сопротивление глубокому истиранию.	MAX 175
		Resistenza all'abrasione superficiale - requisito richiesto max 175 mm³ Resistance to surface abrasion - Requested requirement max. 175 mm ³ Résistance à l'abrasion superficielle - Caractéristique demandée max. 175 mm ³ Beständigkeit gegen oberflächenverschleiss - Bedürfte Anforderung: max. 175 mm ³ Износостойкость глубокому истиранию.	-
	ASTM C 1028	Scivolosità : Anti-slip Index: Coefficient anti-dérapage: Glätte: Скольжение: Asciutto . Dry surfaces. Surfaces sèches. Trocken. Всухом. Bagnato . Wet surfaces. Surfaces mouillées. Nass. Мокром сост.	WET 0,55 DRY 0,79
	DIN 51130	Caratteristiche antiscivolo . Anti-slip index. Coefficient anti-dérapage. Trittsicherheitskoeffizient. Характеристики устойчивости к скольжению.	R10
	DIN 51097	Scivolosità sul bagnato . Anti-slip index on wet surfaces. Coefficient anti-dérapage sur surfaces mouillées. Glätte auf nasser Oberfläche. Скольжение по мокрой поверхности.	B
	UNI EN ISO 10545-13 ASTM C 650	Resistenza all'attacco chimico . Chemical resistance. Resistance a l'attaque chimique. Beständigkeit gegen chemikalien. Стойкость к бытовым химикатам	Classe: UA; ULC; UHC
	UNI EN ISO 10545-14	Resistenza alle macchie . Stain resistance. Resistance aux taches. Fleckenbeständigkeit. Стойкость к образованию пятен	Classe 5



Aspetto uniforme

Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen
Однородный вид



Lieve variazione

Slight variations
Légère variation
Geringe Abweichung
Небольшая разница



Moderata variazione

Moderate variations
Variation modérée
Mässige Abweichung
Средняя разница



Forte stonalizzazione

Substantial variations
Effet dénuancé très accentué
Starke Abweichung
большая разница тона



Ceramics of Italy



Istruzioni per la posa

Installation instructions. Conseils de pose. Verlegehinweise. Инструкции по укладке



Posa: fuga 2 mm rettificati. Miscelare prodotti da più scatole. Posa consigliata con una sfalsatura tra ciascun pezzo non superiore ad 1/3 della lunghezza della mattonella.

Laying: 2mm rectified joint. Mix the product from various boxes. When installing, it's recommended not to stagger the pieces by more than 1/3 of the length of the tile.

Pose: joint conseillé 2 mm pour les rectifiés. Mélanger les carreaux de plusieurs boîtes. Pose conseillée avec un décalage entre chaque carreau non supérieur à 1/3 de la longueur du carreau même.

Wir empfehlen eine Fuge von 2 mm und die Fliesen aus mehreren Kartons mischen. Bei einer versetzten Verlegung empfehlen wir 2/3 (zweidrittel) Verbandverlegung. Укладка: ректифицированный материал укладывать с швом 2 мм. Смешивать изделия из разных коробок. Укладка рекомендовала потяряти штук не более 1/3 длины плитки.